



“Cemento rapido” **PER RAPIDE RIPARAZIONI** **PER ESTERNO E INTERNO**

Il “cemento rapido” della Linea Briko K2 è un prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta prestazione meccanica.

Caratteristiche:

il **“cemento rapido” della Linea Briko K2** è un prodotto nato per soddisfare le esigenze di chi richiede un prodotto premiscelato con sabbie selezionate. Sviluppa una rapida presa alle brevi scadenze, assicurando nel contempo un’ottima lavorabilità e un progressivo sviluppo delle resistenze meccaniche.

Il **“cemento rapido” della Linea Briko K2** è ideale per lavori di riparazioni, sigillature e fissaggio, quali: fissare prese elettriche, sigillare condutture, tombini, pozzetti e sanitari. Ideale per interventi in cui si necessita un prodotto capace di acquisire resistenza meccanica, elevata, in breve tempo. Garantisce una presa rapida ed un rapido sviluppo di resistenza, mantenendo un’ottima lavorabilità.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	polvere
Colore:	grigio
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Tempo di inizio presa:	circa 2 minuti
Tempo di fine presa:	circa 5 minuti

Modalità d’uso:

Applicazione:

bagnare preventivamente, il supporto da trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente. Versare in un recipiente pulito 1 (una) parte di acqua e 4 (quattro) di prodotto; in caso di bassa temperatura si consiglia di usare l’acqua a circa 20°C e conservare al riparo dal freddo le confezioni fino al loro utilizzo. Bagnare a rifiuto il supporto prima dell’applicazione del **“cemento rapido” della Linea Briko K2**. Completare il lavoro, prima che inizi l’indurimento dell’impasto.

Avvertenze:

utilizzare il **“cemento rapido” della Linea Briko K2** a temperature comprese tra i 5°C e 30°C.

Attenzione non miscelare "cemento rapido" della Linea Briko K2 **con gesso e/o prodotti a base gessosa**.

Campi d'impiego:

gli impieghi abituali del "cemento rapido" della Linea Briko K2 riguardano: sigillature, giunzioni, fissare davanzali, prese elettriche, zanche, sigillature per condutture, tombini, pozzetti, sanitari, giunzioni, stucchi speciali, piccole riparazioni a pavimenti.

Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:



Scatola da: 1 kg

COD. EAN:
8032628010217



Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010309

Conservazione:

conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti. Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
2 MINUTI CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 30°C



MISCELAZIONE
RAPIDA



INTERNO
ESTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it