



FONDO RIEMPITIVO PER LEGNO

Pittura di fondo specifica per superfici in legno.

| | |
|---|---|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Interno/esterno Alto potere riempitivo Ottima aderenza Finitura Opaca |
| CLASSIFICAZIONE (UNI 8681) | B.2.A.0.B.2.C.AB Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione inerte, alchidica. |
| CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE) | Primer Valore limite UE di COV per FONDO RIEMPITIVO PER LEGNO (cat. A/g): 350 g/L (2010). FONDO RIEMPITIVO PER LEGNO contiene al massimo 350 g/L di COV. |
| CICLO APPLICATIVO | LEGNO A COPRIRE Carteggiare leggermente la superficie e ripulire con panno umido. Applicare 2 mani di FONDO RIEMPITIVO PER LEGNO, stendere bene il prodotto e a seguire effettuare la carteggiatura tra una mano e l'altra. LEGNO GIA' VERNICIATO Asportare eventuali vernici in fase di distacco e procedere come per il legno a coprire. Applicare 2 mani di FONDO RIEMPITIVO PER LEGNO, stendere bene il prodotto e a seguire effettuare la carteggiatura tra una mano e l'altra. |
| CONDIZIONI DI APPLICAZIONE | Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C |
| INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE | Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico |
| PULIZIA DEGLI ATTREZZI | Con solvente subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente. |
| PRECAUZIONI DI SICUREZZA | Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali |
| AVVERTENZE | Nessuna |
| VOCI DI CAPITOLATO | Applicazione di pittura opaca di fondo per legno a base di resine alchidiche, tipo FONDO RIEMPITIVO PER LEGNO, applicabile in interno ed esterno, previa idonea preparazione del supporto, al prezzo di €/mq _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie. |



| CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE | METODO | DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA |
|--|-------------|---|
| Aspetto e finitura | | Opaco |
| Massa volumica g/ml | ISO 2811-1 | Ca. 1,73 |
| Viscosità Brookfield cps | ASTM D 2196 | Ca. 10500 |
| Spessore secco consigliato micron per mano | ASTM D 1186 | 50 ÷ 60 |
| Brillantezza (60°) | ISO 2813 | 10 gloss |
| Resa teorica per mano m2/l | ISO 7254 | 9 ÷ 11 |
| Rapporto di contrasto | UNI 11271 | 98 |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909 | > 21 |
| Vita di stoccaggio | UNI 10154 | Almeno 24 mesi |
| Legante | | Alchidico |
| Secco al tatto h | | 1 h |
| Secco in profondità h | | 2 h e 30 min |
| Sovraverniciabilità h | | 12-24 h (12 h con carteggiatura) |
| Superficie di applicazione | | Esterni/Interni Legno |
| Colori | | Bianco |
| Strumenti per l'applicazione | | Pennello con setola naturale. Rullo di spugna specifico per smalti a solvente. Aria compressa o Airless |
| Applicazione a pennello e rullo % in volume | | Pronto all'uso |
| Applicazione a spruzzo % in volume | | La preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore. |

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

