



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

WHITE

IDROPITTURA TRASPIRANTE SANITIZZANTE

White, idropittura murale traspirante per interni, dotata di buon punto di bianco e coprente, garantisce una buona pennellabilità. White è un prodotto di nuova concezione che riesce a sposare ecologia e risultati performanti. Prodotto indicato anche per i meno esperti grazie ad una notevole capacità di dilatazione del film che permette di ottenere un risultato ottimo anche se alle prime armi.

PUNTI DI FORZA

Inodore, ottimo potere coprente, traspirante, super fine e discreto punto di bianco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Superfici nuove o già verniciate. Colorabile solo in "macchiature" ovvero colori tenui.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo "Fixacrill" aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura. In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "AM 78" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare.

Preparazione:

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare.

Diluizione:

Circa il 40% per prima e 30 % seconda mano.

Applicazione:

Sia a pennello che a rullo e spruzzo.

Pulizia:

Per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,600 Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	5mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento del supporto.
Tempi di essiccazione Fuori polvere	2 ore
Intervallo minimo di ricopertura	2 ore
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua (u)	75
Strato d'aria equivalente (Sd)	0,035 m.
Assorbimento capillare di acqua in 24 ore (W24)	0,375 Kg/mq
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.