

## Saratoga SCHIUMA RAPIDA TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è una schiuma poliuretanic a monocomponente autoespandente, per la posa di coppi e tegole in colore grigio cemento, indurisce con l'umidità atmosferica.

La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di coppi e tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed all'azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE si utilizza per posa di coppi e tegole, ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone).

Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare.

E' impermeabile e resistente al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite e sgrassate, compatte, prive di parti friabili
- Agitare molto bene la bombola prima di ogni uso.
- Usare i guanti inseriti nel cappello della bombola, per evitare il contatto della pelle
- Per estrusione di bombola manuale, avvitare l'adattatore all'ugello della valvola, evitando di premere, per non mettere in azione la valvola; per estrusione di bombola Matic (=per pistola), avvitare la bombola al collare della pistola e regolare lo spessore del cordolo desiderato, tramite il dosatore a vite.
- Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta
- Applicare sulla superficie del tetto precedentemente inumidita con acqua, 2 strisce di schiuma diametro 2-3 cm in corrispondenza di ogni fila di tegole o coppi e posizzarli entro 5 minuti esercitando una leggera pressione
- Le tegole o i coppi devono essere puliti e inumiditi prima dell'applicazione della schiuma
- Successivamente, tra una fila e l'altra di tegole o coppi, applicare due punti di schiuma, così da legarli
- Posizionare entro 5 minuti i coppi superiori, esercitando una leggera pressione
- Dopo l'utilizzo di bombola Matic (=per pistola) la bombola iniziata deve essere utilizzata entro 4 settimane circa, per intervalli di tempo tra un'applicazione e l'altra inferiori alle 2 settimane, si consiglia di lasciare la bombola avvitata alla pistola, per intervalli di tempo più lunghi, svitare la bombola ed avvitare sulla pistola la bombola del pulitore per schiuma Saratoga FOAM CLEANER per pulire la pistola. La schiuma fresca residua, si pulisce con Saratoga Foam Cleaner, utilizzando l'erogatore rosso in dotazione, in mancanza, con acetone o trielina.
- In generale pulizia della schiuma fresca con acetone o trielina, quando indurita si toglie con una lametta

La schiuma è in colore grigio cemento

Schiuma Rapida Tegole è autoespandente: aumenta del doppio, perciò non riempire la cavità oltre la metà.

CARATTERISTICHE TECNICHE		Rapida	Matic
Superficie applicata	m <sup>2</sup>	5-7	
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15	13
Dimensione delle cellule		medio-fini	
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8	
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm)	minuti	15	
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	6-8	
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +35	
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / + 100	
Resistenza a trazione	MPa	0,1	
Resistenza al taglio	MPa	0,06	0,07
Resistenza a compressione	MPa	0,04-0,05	0,05-0,06
Conduktività termica	W/mK	0,04	
Assorbimento acqua	% V/V	0,3	

## MAGAZZINAGGIO


Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

## NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>Bombola</b>	ml. 750	85.223.001	12	8 005860 852235	
<b>Bombola MATIC</b>	ml. 750	85.222.001	12	8 005860 852228	



Rev 07 del 19/11/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.